



Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Kumpas Cd. No: 28
Tuzla – İstanbul – Türkiye Tel : +90 (216) 591 03 39
• www.yapimix.com • info@yapimix.com



BITÜMLÜ SIVI MEMBRAN 2K

Bitüm-Kauçuk esaslı, iki bileşenli, elastikiyet ve çekme mukavemeti elyaf ve diğer katkılarla güçlendirilmiş elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır.

UYGULAMA ALANLARI:

- Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Yoğunluk: 1,05 - 1,12 gr/cm³
Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +30°C
İnceltme ihtiyacı duyulursa su ile inceltiniz.
Uygulama Aletleri: Bitüm Fırçası veya mala
Kuruma Zamanı: 4 - 5 saat,
Kap Ömrü: 30-40 dk
Ambalaj: 24 kg sıvı, 8 kg toz
Raf Ömrü: 9 ay (kapalı ambalajda +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta)

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA:

- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
- Duvar – taban birleşim yerleri uygulamadan 24 saat önce tamir harcı ile balık sırtı pah oluşturacak şekilde yuvarlatılmalıdır.
- Ürün uygulanmadan önce Bitüm astarı yüzeye uygulanmalı ve astarın kurumması beklenmelidir.
- Torbadaki toz bileşen, kovadaki sıvı bileşenin ile düşük devirli bir karıştırıcı ile topaklanma kalmayınca kadar karıştırılır.
- Karıştırıldıktan sonra bitüm fırçası veya mala ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur.
- Karışım yapıldıktan sonra en geç 40 dk içinde ürün yüzeye uygulanmalıdır.
- Her katta 1,5 kg/m² tüketim olacak şekilde uygulama yapılmalı. Uygulama 2 yada 3 kat olarak uygulanmalıdır.
- Nemli ancak ıslak olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir. Yağışlı havalarda veya +5 C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
- Isıtma ve inceltme gerektirmez, ürün soğuk uygulanmalıdır. Uygulama şartlarına ve ustanın el alışkanlığına göre ürün kıvamı yoğun olduğu düşünülürse %3 oranına kadar su ile seyreltilir.
- Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken yalıtım uygulamalarında, yalıtım filesi, tecrit bezi, vb. donatıyla birlikte kullanılır.
- DIN 18195 ve TS EN 15814 standartlarına uyumludur.

GÜVENLİK:

- R 43 : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.
S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.
S 29 : Kanalizasyona atmayınız.
S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

