

48 SEALER SB

Çok Amaçlı Solvent Sazlı Vernik.

ÜRÜN TANIMI: Şeffaf ve canlı bir film oluşturarak yüzeyleri koruyan; iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, UV dayanımlı, su itici özellikte, sararma yapmayan ve hava koşullarına karşı uzun ömürlü koruma sağlayan solvent bazlı son kat verniktir. Yüzeyin doğal dokusunu bozmadan estetik görünümünü uzun süre muhafaza eder.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekân uygulamalarında,
- Traverten, doğal taş, dekoratif tuğla yüzeylerde,
- Mermer, granit ve mineral esaslı yüzeylerde,
- Alçı esaslı dekoratif kaplamalarda,
- Tarihi yapılar ve restorasyon uygulamalarında,
- Cephe kaplamalarında atmosferik etkilere karşı koruma amacıyla,
- Su iticilik kazandırılması ve yüzey görünümünün canlandırılması istenen alanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Yüzeylerin su emiciliğini azaltır.
- Su itici özelliği sayesinde kirlenmeyi geciktirir.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, sararma yapmaz.
- Dış hava koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Yüzeyin doğal görünümünü değiştirmez.
- Yağmur ve yıkama sonrası yüzeyin yenilenmiş görünüm kazanmasını sağlar.
- Göllenme olmayan yüzeylerde şeffaf su yalıtımı etkisi oluşturur.
- Kolay uygulanır, homojen film tabakası oluşturur.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır
- Yüzeyde yağ, kir, toz, gevşek parçalar ve eski kaplama kalıntıları bulunmamalıdır.
- Nemli, aktif su sızıntısı bulunan veya göllenme oluşan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Gerekli durumlarda yüzey mekanik olarak temizlenmeli ve kuruması beklenmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

- Ürün kullanıma hazırdır, inceltilemez.
- Uygulama öncesi ambalaj içinde homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.
- Fırça, rulo veya düşük basınçlı püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Yüzeye ince ve eşit katlar halinde uygulanması önerilir.
- Gerekli görülen durumlarda 2. kat, ilk katın kurumasından sonra uygulanabilir.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat su ve yağıştan korunmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yağmur beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey, yaklaşık (+20°C'de) en az 1 saat yağmurdan korunmalıdır.
- Ortam sıcaklığı düşüktüğü kuruma ve toza dayanım süreleri uzar.
- Ürün solvent içerdiğinden yanıcıdır; uygulama sırasında sigara içilmemeli, ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak durulmalıdır.
- Kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda yeterli ve sürekli havalandırma sağlanmalıdır.
- Deniz suyu veya tuzlu su sıçramaları parlaklık kaybı veya renk değişimine neden olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Ürün Yapısı	Akrilik esaslı, solvent bazlı.
İlgili Standart	EN 1504-2, ASTM C 309 referans alınarak geliştirilmiştir.
Bayındırlık Poz No	04.613/1-F
HS (Gtip) Kodu	3208.90.00.00.00
Renk	Şeffaf
İnceltme	Kullanıma hazırdır
Yoğunluk	0,9 ± 0,05 g/cm ³
Servis Sıcaklığı	-20°C ile +80°C arası
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arasında
Viskozite	Düşük
Parlama Noktası	≥ +90°C
Dokunma Kuruması	30 dakika
Kuru Film Kalınlığı	120-150 µm
Tam Kuruma/Performans	3-5 gün
UV Dayanımı	Yüksek
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, püskürtme.

* Belirtilen değerler 23 °C ve %50 bağıl nemde laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Uygulama koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir; uygulama öncesi deneme yapılması önerilir.

TÜKETİM: 0,10 - 0,25 lt/m²

AMBALAJ: 1 litre, 2,5 litre ve 17 litre Teneke ambalajda.

RAF ÖMRÜ: +5°C ile +30°C arasındaki serin, rutubetsiz ortamlarda, açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay saklanabilir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Tehlike İfadeleri: **H226:** Alevlenir sıvı ve buhar. **H315:** Cilt tahrişine neden olur. **H319:** Ciddi göz tahrişine neden olur. **H332:** Solunması halinde zararlıdır. **H411:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etk

Önlem İfadeleri: **P210:** Isıdan, kıvılcımdan, alevden uzak tutun. Sigara içmeyin. **P261:** Buharını solumaktan kaçının. **P271:** Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın. **P280:** Koruyucu eldiven/gözlük kullanın. **P302+P352:** Cilt ile temasında bol su ve sabunla yıkayın. **P305+P351+P338:** Göz ile temasında su ile dikkatlice durulayın. **P403+P235:** İyi havalandırılan serin yerde saklayın. **P501:** İçeriği ve ambalajı yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Profesyonel kullanım içindir, Detaylı güvenlik bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) okuyunuz.

YASAL UYARI: Ürünün amacı dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen güvenlik ve uygulama talimatlarına uyulmaması sonucu oluşabilecek uygulama hatalarından üretici sorumlu değildir.



Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da www.yapimix.com'dan ulaşabilirsiniz.

Zararlılık İşaretleri:



Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. YAPIMIX yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; hatalı veya önerilen koşullar dışında yapılan uygulamalardan doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Doküman, yeni baskı yayımlanincaya kadar geçerlidir.