

BİTÜM VE BİTÜM POLİÜRETAN BAZLI ÜRÜNLER

BİTÜMİX ASTAR

Bitüm emülsiyonu esaslı kullanıma hazır bitümlü membran astarıdır.



TANIM

İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, her türlü bitümlü membran kullanımından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, her türlü bitüm esaslı rulo ve likit membranların uygulanmasından önce astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Pozitif su basıncına dayanıklıdır. Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir. Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar. Su bazlı ve soğuk uygulamalıdır, kısa sürede kurur. Düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini korur. Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, aktif su kaçakları varsa tamir edilmelidir. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Su birikintisi olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Ürün kullanıma hazırdır, uygulama öncesi 2-3 dakika süre ile iyice karıştırılır. İhtiyaç duyuluyorsa en fazla %10 su ile seyreltilerek uygulanır. Karıştırma işleminden sonra ürün, sert kılı fırça veya püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasının ardından 1. kat uygulama yapılır. İhtiyaç halinde eğer ikinci kat uygulanacaksa, uygulama ilk kat uygulamaya dik doğrultuda 2. kat uygulama yapılır. Katlar arasındaki bekleme süresi en az 1 saattir. İlk katın uygulanmasından sonra elle yapılan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadığı zamanda diğer katlara geçilebilir. Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb. hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------|--|
| Kaplama Tipi | Bitüm Kauçuk |
| Renk | Siyah |
| İlgili Standart | EN-1504-2, Bayındırlık POZ. NO: 04.611 |
| Yoğunluk | 1,02 (±0,03) kg/lt |
| Uygulama Sıcaklığı | +5 °C ile +30 °C |
| Teorik Sarfiyat | 0,1 – 0,5 kg/m ² |
| Uygulama metodu | Rulo, Fırça ya da püskürtme |
| İlk Kuruma zamanı | 2- 3 saat |
| Sıcaklık Dayanımı | (-20°C)- (+70°C) (uygulamadan 8 gün sonra) |
| Üzerine Kat Atma | 1-24 saat |
| Tam Kuruma | 3 gün |
| Raf Ömrü | Açılmamış orijinal ambalajında +5°C ile +25°C arası ortamda en fazla 12 ay saklanabilir. |
| Ambalaj | 15 litre plastik kova |

ÇEVRE SAĞLIK ve GÜVENLİK

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

